

Popis

Na výrobu tejto tesniacej jednostranne lepiacej pásky je použitá polyuretánová penová hmota, ktorá je modifikovaná impregnáciou na báze akrylátového polyméru.

Forma dodania

- Páska je dodávaná predstlačená v roliach jednostranne potiahnutá lepidlom.

Rozmery

Sírka tesnenej špáry (mm)	Hrúbka pásky (mm)	Metrov v roli (m)
1	2x10	25
1	2x15	25
1	2x20	25
2	3x10	18
2	3x15	18
3	6x10	13
3	6x15	13
5	9x15	7
5	9x20	7
6	12x15	5,5
6	12x20	5,5
8	15x20	5

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná (P-NDS-04-266)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	DIN EN 12 667	λ_{10} 0,045 W/m • K
Súčiniteľ difúzneho odporu	DIN 52 615	$\mu \leq 100$
Tepelná odolnosť		-30 °C až +90 °C
Zaradenie podľa EN 18 542		BG2
Odolnosť proti privalovému dažďu	EN 1027	skupina namáhania B (do 300 Pa)
Znášanlivosť so stavebnými materiálmi	DIN 52453	dobrá s bežnými stavebnými materiálmi
Skladovacia doba		12 mesiacov
Teplota skladovania		+1 °C a +20 °C



TP300

ILLAC 300

illac



TP300 illac je špeciálna impregnovaná tesniaca páska, dodávaná v komprimovanom stave. Je určená na utesnenie proti hluku, zatekaniu, prachu, prievanu a zabraňuje vzniku tepelných mostov. Používa sa pri utesňovaní kontaktnej špáry pásových okien, dilatačných špár medzi otvorovou výplňou a priľahlou konštrukciou alebo ako tesniaca vymedzovacia páska. Páska nie je UV stabilná.

Hlavní výhody

- jednostranné potiahnutie pásky lepidlom uľahčuje montáž
- dobrá znášateľnosť s bežne používanými tesniacimi materiálmi
- aplikácia je možná pri ľubovoľnej teplote
- minimálny vznik odpadu pri aplikovaní

Dôležité upozornenie

- Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Po otvorení role odrežte stlačený koniec pásky a nepoužívajte ho. Páska nie je UV stabilná. Páska nesmie prísť do kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami
- Pri nedodržaní zasunutia pásky do špáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia špár, ktoré sú na úrovni vonkajšej roviny fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte
- Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dôjsť k drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť produktu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelné technické vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.

Vyvarujte sa priesaku hnanej dažďovej vody pozdĺž kontaktných materiálov. Neošetrené drevo alebo savé porézne povrchy by mali byť pred inštaláciou pásky ošetrené pomocou impregnácie.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

tremco illbruck, s.r.o. – organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460